

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212025
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



OSプライマー E R S

一液型エポキシ樹脂プライマー

はじめに OSプライマー E R Sは、低粘度の一液型エポキシ樹脂を利用した浸透性プライマーです。

コンクリート表面に塗布することにより、脆弱部に浸透して固化し、健全部と一体化させて強化します。

特長

1. 浸透性の高い一液型エポキシ樹脂プライマーです。
2. コンクリート、モルタル、スレートなど、無機質基材の表層を強化します。
3. 素地や空気中に含まれる湿気を利用して硬化するため、湿潤面用プライマーとしても利用できます。
4. ポリマーセメント系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系ライニング材用プライマーとして最適です。

用途 コンクリートなどの無機質系下地の浸透強化

荷姿 4kg/缶 または 16kg/缶

使用量

標準使用量	荷姿	施工可能面積
0.15~0.30 kg/m ²	4kg/缶	13~26 m ² /缶
	16kg/缶	53~106 m ² /缶

原液のまま無希釈で使用してください。

使用工具

ワールローラー、刷毛、スプレー

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

消防法による分類 第四種第一石油類 危険等級

使用上の注意事項	作業中および作業後は十分に換気して、火気には十分に注意してください。 湿潤面でも使用可能ですが、下地表面に水が浮いているような場合には拭き取ってから使用してください。 保管する際は、乾燥した冷暗所で保管してください。 安定貯蔵期間は、出荷後3ヶ月を目安としてください。 施工器具の洗浄には、汎用のエポキシシンナーを使用してください。
-----------------	--

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。