

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0409017
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



薄塗り用

セメンテックスVF - 2

ビニロン繊維補強一材型ポリマーセメントモルタル

はじめに セメンテックスVF - 2は、アクリル系粉末ポリマーを既調合した一材型プレミックスモルタルで、水を加えて練混ぜるだけで薄塗り用ポリマーセメントモルタルとして使用できます。改修工事における下地調整やコンクリート構造物の表面保護に最適です。

当社のエマルジョン混和型のポリマーセメントモルタルCMSシリーズのCMS - 2と同様の骨材粒度構成で優れた作業性、仕上がり性を実現しています。

- 特長**
1. 完全既調合品ですので、使用時に水で練混ぜるだけで安定した高品質の薄塗り用ポリマーセメントペーストとなります。
 2. ビニロン繊維が混合されていますので、耐ダレ性や仕上げ性に優れるばかりでなく、硬化後のひび割れ抵抗性にも優れています。
 3. アクリル系粉末ポリマーを調合し、下地に対する高い付着耐久性をもち、下地と仕上げ材とを長期にわたって一体化します。
 4. 硬化したモルタルは水密性が高く、中性化抑止性、塩害抑止性も高く、コンクリート構造物の保護性能に優れています。

- 用途**
- ・ 中性化・塩害の抑制を目的としたコンクリート構造物の表面保護
 - ・ 老朽化したコンクリート構造物の美装
 - ・ 各種改修工事における下地調整塗材
 - ・ コンクリートやALCの薄層仕上げ塗材

標準配合 1袋当りの標準配合

セメンテックスVF-2	清水
20 kg	4.0~4.5ℓ

備考)練混ぜ水量は、施工時の気温・施工方法により調整して下さい。

荷姿 20kg 防湿紙袋入り

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

標準使用量

施工厚	粉体使用量	1袋当たり施工面積
1 mm	1.6 kg/m ²	約 12 m ² /袋
2 mm	3.2 kg/m ²	約 6 m ² /袋
3 mm	4.8 kg/m ²	約 4 m ² /袋

基本物性

試験温度: 20℃

項 目		試験結果	試験方法
可 使 時 間		60 分	—
圧縮強度	28日	26.5 N/mm ²	JIS A 1171
曲げ強度	28日	7.4 N/mm ²	
接着強度	28日	1.5 N/mm ²	建 研 式

使用工具 左官ゴテ、湿式吹付け施工器具一式

**使用上の
注意事項**

気温3℃以下、降雨・降雪・降霜が予想される場合は、施工を避けてください。

材料は、直射日光を避け、雨の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

混練りは清水を使用して、ハンドミキサーで3分以上十分に行い、材料に粘り気がでてから施工してください。

本商品はアルカリ性を示しますので、皮膚に触れたりした場合、直ちに水で洗い流してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。