

建築・土木補修材 汎用シリーズVol.1

JOLY SEAL

ジョリシール



身近な暮らしに「化学」を生かす

AICA

JB-18

JIS高粘度タイプ

浮き注入補修用エポキシ樹脂

用途

- 外装タイル・モルタル浮き部に注入・充填接着して落下を防止します。

特長

- 注入後のダレが極めて少ないです。
- 充填効率UP・はなタレなし。
- 冬季でも攪拌しやすい粘度です。
- 冬季の作業性が極めて良好です。

梱包容量 3kgセット×4セット入段ボール箱
(主剤:2kg、硬化剤:1kg)



JB-20

JIS中粘度タイプ

ひび割れ注入補修用エポキシ樹脂

用途

- コンクリートのひび割れ注入

特長

- マヨネーズ状でひび割れ幅が広い場合に適する
- 低圧注入にも適用

梱包容量 3kgセット×4セット入段ボール箱



JB-23

JIS低粘度タイプ

ひび割れ注入補修用エポキシ樹脂

用途

- コンクリートのひび割れ注入
(JIS A 6024、NEXCO規格適合)

特長

- JIS A 6024低粘度、NEXCO規格適合品。
- 粘度の温度依存性が少ない。
- 低温時の作業性が良好です。

梱包容量 3kgセット×4セット入段ボール箱



アイクイックインジェクター工法 JB-20・JB-23対応

低圧エポキシ樹脂注入工法 特許出願中・意匠登録出願中

特長

- ストッパー機能付。片手でワンタッチ(作業良好)
- 座金に逆流防止機能。逆流防止で樹脂漏れ削減

ストッパー
機能付

ワンタッチストッパー付



注入器 100セット/箱
(本体、座金、輪ゴムセット)

JB-30 AKモルタル

断面修復用軽量エポキシ樹脂モルタル

特長

- 軽量で厚付できます。
- 断面修復後、翌日に次工程に移れます。
- 天井面、垂直面でもダレ落ちがなく部分補修が容易です。



梱包容量 6kgセット
(主剤:4kg、硬化剤:2kg)
6kgセット×2セット梱包
(8kgセット×2)

JB-18L JB-9001 APモルタル

断面修復用準軽量エポキシ樹脂モルタル

特長

- 薄塗りしてもモルタルのようにドライアウトしません。
- 垂直面に厚付してもダレ落ちがなく部分修復が容易です。
- 断面修復後、翌日に次工程に移れます。



梱包容量 JB-18L 3kgセット×4セット梱包
(主剤:2kg、硬化剤:1kg)
JB-9001 3kg×3袋/箱を2箱バンド掛
標準使用セット・JB-18L 4セット梱包×1
・JB-9001 2箱バンド掛×2

JB-919FD5 JB-919FD30 クイックシール

速硬化エポキシ接着剤

特長

クイックシール5・30は、エポキシ樹脂を主成分とする二液等量混合型の速硬化充填接着剤です。金属・コンクリート・石材・木材・タイル・硬質プラスチック等の接着、充填、緊急補修等に適します。



梱包容量 1.0kgセット 5個入り/箱

ジョリシールラインナップ一覧

■充てん材・シール材・プライマー

品番	JB-2 (S/W)	JB-16 (S/W)	JB-919FD5.30	JB-QSS2	JE-70
用途	ひび割れシール材	Uカット	座金接着・シール材	ひび割れシール材	プライマー
比重	1.7±0.1	1.4±0.1	1.5±0.1	0.9	0.9
配合比(主剤:硬化剤)	2:1	1:1	1:1	—	1:1
可使用時間	(S)60分/20℃ (W)60分/10℃	(S)120分/20℃ (W)160分/10℃	クイックシール5:5分/20℃ クイックシール30:30分/20℃	指触乾燥 2時間 半硬化乾燥 5時間	150分/20℃
特徴	硬質パテ	可塑性エポキシ樹脂	速硬化	1液	溶剤型エポキシプライマー 速乾燥(3時間/20℃)
荷姿 (容量/梱包)	主剤:6.67kg 硬化剤:3.33kg 10kgセット	主剤:5kg 硬化剤:5kg 10kgセット×2セット	主剤:0.5kg 硬化剤:0.5kg 1kgセット×5セット	330ml/本×10本	主剤:7.5kg、硬化剤:7.5kg 15kg×1セット 主剤:2.5kg、硬化剤:2.5kg 5kg×1セット

■ひび割れ注入材

品番	JB-396 (S/W)	JB-23 (S/W)	JB-20 (S/W)	JBX-97 (S/W)	JBX-98 (S/W)
比重	1.1±0.1	1.2±0.1	1.1±0.1	1.1±0.1	1.1±0.1
配合比(主剤:硬化剤)	2:1	2:1	2:1	1:1	1:1
混合粘度 (mPa's)	200±100	100~1000	5000~20000	100~1000	5000~20000
可使用時間	(S)200分/20℃ (W)220分/10℃	(S)60分/20℃ (W)30分/20℃	(S)60分/20℃ (W)60分/10℃	(S)65分/20℃ (W)55分/20℃	(S)80分/20℃ (W)43分/20℃
特徴	超低粘度、長可使用時間	JISA6024適合品 硬質形—低粘度形	JISA6024適合品 硬質形—中粘度形	伸び100%以上 軟質形—低粘度形	伸び50%以上 軟質形—中粘度形
荷姿 (容量/梱包)	主剤:2kg、硬化剤:1kg 3kgセット×6セット	主剤:2kg、硬化剤:1kg 3kgセット×4セット	主剤:2kg、硬化剤:1kg 3kgセット×4セット	主剤:2.5kg、硬化剤:2.5kg 5kgセット	主剤:2.5kg、硬化剤:2.5kg 5kgセット

■浮き注入材

品番	JB-18 (S/W)	JB-20 (S/W)
比重	1.1±0.1	1.1±0.1
配合比(主剤:硬化剤)	2:1	2:1
混合粘度 (mPa's)	グリス状	5000~20000
可使用時間	(S)60分/20℃ (W)60分/10℃	(S)60分/20℃ (W)60分/10℃
特徴	JISA6024適合品 硬質形—高粘度形	JISA6024適合品 硬質形—中粘度形
荷姿 (容量/梱包)	主剤:2kg、硬化剤:1kg 3kgセット×4セット	主剤:2kg、硬化剤:1kg 3kgセット×4セット

■欠損・断面修復材 エポキシ樹脂モルタル・プライマー

品番	AKモルタル (JB-30)	APモルタル (JB-18L, JE9001)	JBX-125
比重	0.75±0.1	1.6±0.1	1.2±0.1
配合比(主剤:硬化剤)	2:1	主剤:硬化剤:骨材=2:1:9	3:1
可使用時間	50分/20℃	(S)120分/20℃ (W)100分/10℃	30分/23℃
特徴	軽量モルタル	樹脂モルタル	樹脂モルタル用防錆プライマー
荷姿 (容量/梱包)	主剤:4kg、硬化剤:2kg 6kg (80) セット×2セット	主剤:2kg、硬化剤:1kg JB-18L:3kgセット×4セット 3kg×3袋セット×2個	主剤:0.6kg、硬化剤:0.2kg 0.8kgセット×12セット

※上記、数値は代表値であり、品質保証値ではありません。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。
- 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017



古紙配合率100%再生紙を使用しています

アイカ工業株式会社

本社/愛知県清須市西郷江2288番地
 甚目寺工場/〒490-1112 愛知県海部郡甚目寺町上董津深見24番地
 化成品カンパニー 第一営業部
 TEL(052)445-6801 FAX(052)445-6803
 ホームページアドレス / http://www.aica.co.jp/

■代理店

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968
 仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067
 北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271
 東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847
 名古屋 ☎(052)331-4132 FAX(052)331-4160
 大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814
 広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-9817
 福岡 ☎(092)584-5080 FAX(092)584-5091
 盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419

福島 ☎(0248)62-1321 FAX(0248)62-1323
 柏 ☎(04)7141-5901 FAX(04)7141-5902
 埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190
 千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185
 横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087
 宇都宮 ☎(028)627-7521 FAX(028)627-7639
 松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325
 新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597
 静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453

金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608
 京滋 ☎(075)582-9771 FAX(075)582-9770
 神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326
 岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508
 高松 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
 鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515

☎…常設ショールーム

●各種お問い合わせ先

●カタログ、サンプル帳のご請求先

●塗板見本のご請求先

アイカ TEL<052>409-8313
 コールセンター FAX<052>409-1482

アイカ TEL<052>409-1471
 カタログセンター FAX<052>409-1526

アイカ TEL<052>409-8751
 塗板センター FAX<052>409-7570