経年供試体在庫集計表

○ 供試体仕様

供試体名	N-65-5
配合	20-15-20 N
水セメント比	65%
塩化物イオン	5kg/m3
反応性骨材	無

○ 累計数量

累計製作個数	30個
累計販売個数	18個
累計製作回数	1回

集計表追加

○ 強度試験成績

スランプ	
空気量	
塩化物総量	
コンクリート温度	
σ 7 圧縮強度	
σ 28 圧縮強度	

○ 製作供試体

供試体製作回数	
残数量	
経年年数	
ロッド番号（製造年月日）	
製作個数	

販売日	経年年数	販売先	販売数

○ 強度試験成績

スランプ	13.5cm
空気量	5.5%
塩化物総量	
コンクリート温度	14℃
σ 7 圧縮強度	17.1N/mm2
σ 28 圧縮強度	23.8N/mm2

○ 製作供試体

供試体製作回数	1
残数量	12個
経年年数	1年0ヵ月
ロッド番号（製造年月日）	’19.05.09
製作個数	30個

販売日	経年年数	販売先	販売数
’20.03.09	0年10ヵ月	JCMA	18個