

外壁に生じた沈みひび割れ

ブリーディングに伴う沈降で生じたひび割れ。打ち上がり速度が速いと生じやすい。
配合面では、ブリーディング量(率)の小さいコンクリートとすることが必要。

