

製品説明書

フィールドGRC-S

大同塗料株式会社

〈 系 統 〉 断面修復材(ガラスファイバー入りポリマーセメントモルタル)

- 〈 特 長 〉
1. 速乾性で作業性に優れている。
 2. 低収縮でひび割れ、剥離がない。
 3. 耐水性に優れ物理的強度が大きい。
 4. 軽量でありコンクリートとの接着強度が高い。

性状及び性能

〈 配 合 比 〉 A材 : B材 : 清水 = 15 : 3 : 0.4 ~ 0.6 (重量比)

〈 可使時間 〉 1時間 (20℃)

〈 固化時間 〉 3時間 (20℃)

〈 物 性 値 〉

比重 (硬化物)	:	1.52	(1,520 kg/m ³)
曲げ強度	:	6.0	N/mm ²
圧縮強度	:	25.6	N/mm ²

〈 塗装間隔 〉 16時間以上※ (20℃)

〈 貯蔵安定期間 〉 6ヶ月

〈 荷 姿 〉

A材	:	15 kg
B材	:	3 kg

- 〈 注意事項 〉
1. 油分、塵埃その他付着性に有害な物質は除去する。
 2. 混合比を守り、可使時間内に使い切ること。
 3. 降雪雨、結露が予想されるときや、気温5℃以下での塗装は避けること。

※アクアシール1400の塗布は、フィールドGRC-Sの物性安定のため7日間以上(20℃)養生を行った後に行ってください。