


プロコンガードS UV照射後吸水試験

UV照射時間	7日後吸水率（試験前重量を過去最低値とした場合；％）					
	0	1024	2270	3670	6871	10103
ブランク	1.78	1.96	1.96	2.00	2.02	1.63
プロコンガードS	0.34	0.46	0.47	0.56	0.55	0.69



UV照射時間 472hr ⇒ 1年相当