

タフガードFD 上塗

一般名称

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り

特徴

- (1) 超耐候性のふっ素樹脂塗料です。
- (2) 弾性に富み、コンクリートにひびわれが発生しても塗膜にわれが生じにくいです。
- (3) 耐薬品性(耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩水性)などにすぐれています。

塗料性状

色	グレー色(日本塗料工業会発行塗料用標準色のN系)		
光沢	艶あり、5分艶		
密度(23)	1.43(ホワイト混合塗料)	1.53(ホワイト塗料液)	1.00(硬化剤)
加熱残分(%)	69(ホワイト混合塗料)	71(ホワイト塗料液)	53(硬化剤)
引火点	塗料液:14 硬化剤:32		
発火点	塗料液:529 硬化剤:370		
危険物表示	塗料液:第1石油類合成樹脂エナメル塗料 硬化剤:第2石油類合成樹脂クリアー塗料		
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物		
有害物質表示	塗料液:MSDS 参照 硬化剤:MSDS 参照		
ホルムアルデヒド放散等級	-		
国連/指針番号	1 2 6 3 / 1 2 8 (塗料液)	1 8 6 6 / 1 2 8 (硬化剤)	

荷姿

16 kgセット(塗料液 / 硬化剤 = 14 kg / 2 kg)

塗装基準
(使用上の注意)

下地調整:被塗面に付着したほこり、海塩粒子、その他の異物を除去して下さい。
調合:二液型のため「塗料液/硬化剤 = 7/1(重量比)」の混合比により混合し十分攪拌して下さい。

可使時間:6時間(20)

シンナー:タフガードウレタンシンナー

塗装方法	ハケまたはローラー塗り
希釈率	10~20%
塗付量	0.12 kg/m ²
膜厚(ドライ)	30 μ
膜厚(ウエット)	60 μ

塗付量・膜厚は標準の数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ増減します。

乾燥時間:

	5	20	30
指触乾燥	50分	20分	10分
硬化乾燥	2時間	1時間	30分
塗重乾燥	24時間以上	16時間以上	16時間以上

注意事項

- (1) 水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けて下さい。
- (2) 硬化剤は湿気に感じやすいので密栓して貯蔵して下さい。
- (3) 硬化剤の皮膚付着などについては十分に注意して下さい。
- (4) 塗装時及び塗料取扱時は換気を十分に行い、火気厳禁です。
- (5) 色相によって調色できない色もありますのでご注意下さい。
- (6) 補修塗装で下塗、中塗を塗り重ねる部分は入念な面荒らしを行って下さい。
- (7) 作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (8) 製品安全に関する詳細な内容は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
- (9) 記載内容については予告なく変更することがあります。