


# 試験結果報告書

福徳技研株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部  
支部長 沼田 順平  
〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号



依頼No. 147478

報告日：平成27年 2 月10日

|                                                                                                                                     |              |                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                     |              | 判定                                                                                      | 支部長            |
|                                                                                                                                     |              | 適合                                                                                      | 沼田             |
| 品 名                                                                                                                                 | リハビリペースト     | 試料受付日                                                                                   | 平成26年 8 月29日   |
|                                                                                                                                     |              | 試料採取日                                                                                   | 平成 一 年 一 月 一 日 |
|                                                                                                                                     |              | 試料採取場所                                                                                  | —              |
| 製 造 者                                                                                                                               | 田島ルーフィング株式会社 | 試料数量                                                                                    | 下記参照           |
| 項 目                                                                                                                                 | 成 績          | 規 格                                                                                     |                |
|                                                                                                                                     |              | 日本建築学会<br>鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針(案)・同解説<br>1997制定<br>付1.3 鉄筋コンクリート補修用防せい材の品質基準(案) |                |
| 耐アルカリ性試験                                                                                                                            | 塗膜に異常を認めない   | 塗膜に異常が認められないこと                                                                          |                |
| 鉄筋に対する付着強さ試験<br>(N/mm <sup>2</sup> ) {kgf/cm <sup>2</sup> }                                                                         | 11.3 {115}   | 7.8以上{80以上}                                                                             |                |
| 防せい性<br>試験                                                                                                                          | 処理部          | 85%                                                                                     | 防せい率 50%以上     |
|                                                                                                                                     | 未処理部         | 27%                                                                                     | 防せい率 10%以上     |
| <p>※依頼No. 146267 (報告日：平成27年 2 月 5 日) の成績を用いた。</p> <p>供試体の作製方法を表-1に示し、提出された試料を表-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">以 下 余 白</p> |              |                                                                                         |                |

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい



# 試験結果報告書

福德技研株式会社 殿

一般財団法人日本塗料検査協会 西支部  
支部長 沼田 收平  
〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号

依頼No. 147478

表-1 供試体の作製方法

| 工 程  | 品 名      | 混合割合<br>(質量比)               | 塗布量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 施工<br>方法 | 施工<br>間隔<br>(h) |
|------|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 防せい材 | リハビリペースト | RVパウダーN:プロコン混和剤<br>= 100:33 | 2.0                         | 刷毛<br>塗り | —               |

\* 鉄筋に対する付着強さ試験 : 試験方法に定める標準コンクリートを使用した。

表-2 提出試料

| 工 程  | 品 名          | Lot No. | 数 量  |
|------|--------------|---------|------|
| 防せい材 | RVパウダーN 薄塗り用 | 41421   | 20kg |
|      | プロコン混和剤      | 4259    | 20kg |

以 上