

## 経年供試体在庫集計表

### ○ 供試体仕様

供 試 体 名	N-65-10
配 合	20-15-20 N
水セメント比	65%
塩化物イオン	10kg/m <sup>3</sup>
反応性骨材	無

### ○ 累計数量

累計製作個数	0個
累計販売個数	0個
累計製作回数	1回

### ○ 強度試験成績

lot.# '19.06.27

ス ラ ン プ	16.0cm
空 気 量	4.8%
塩 化 物 総 量	
コ ン ク リ ー ト 温 度	22°C
σ 7 圧 縮 強 度	14.2N/mm <sup>2</sup>
σ 28 圧 縮 強 度	21.3N/mm <sup>2</sup>

### ○ 製作供試体

供 試 体 製 作 回 数	1
残 数 量	30個
ロット番号(製造年月日)	'19.06.27
製 作 個 数	30個