

## 経年供試体在庫集計表

### ○ 供試体仕様

供 試 体 名	N-50-5
配 合	30-15-20 N
水セメント比	50%
塩化物イオン	5kg/m <sup>3</sup>
反応性骨材	無

### ○ 累計数量

累計製作個数	0個
累計販売個数	0個
累計製作回数	2回

### ○ 強度試験成績 lot.# '19.07.05

ス ラ ン プ	16.5cm
空 気 量	5.0%
塩 化 物 総 量	
コ ン ク リ ー ト 温 度	25℃
σ 7 圧 縮 強 度	24.3N/mm <sup>2</sup>
σ 28 圧 縮 強 度	34.2N/mm <sup>2</sup>

### ○ 製作供試体

供 試 体 製 作 回 数	2
残 数 量	30個
ロット番号(製造年月日)	'19.07.05
製 作 個 数	30個

### ○ 強度試験成績 lot.# '19.06.06

ス ラ ン プ	14.0cm
空 気 量	4.8%
塩 化 物 総 量	
コ ン ク リ ー ト 温 度	23℃
σ 7 圧 縮 強 度	28.1N/mm <sup>2</sup>
σ 28 圧 縮 強 度	36.0N/mm <sup>2</sup>

### ○ 製作供試体

供 試 体 製 作 回 数	1
残 数 量	26個
ロット番号(製造年月日)	'19.06.06
製 作 個 数	26個