

経年供試体在庫集計表

○ 供試体仕様

供 試 体 名	N-50-10
配 合	30-15-20 N
水セメント比	50%
塩化物イオン	10kg/m ³
反応性骨材	無

○ 累計数量

累計製作個数	0個
累計販売個数	0個
累計製作回数	2回

○ 強度試験成績 lot.# '19.07.18

ス ラ ン プ	15.0cm
空 気 量	5.2%
塩 化 物 総 量	
コ ン ク リ ー ト 温 度	27℃
σ 7 圧 縮 強 度	24.3N/mm ²
σ 28 圧 縮 強 度	33.7N/mm ²

○ 製作供試体

供 試 体 製 作 回 数	2
残 数 量	30個
ロット番号(製造年月日)	'19.07.18
製 作 個 数	30個

○ 強度試験成績 lot.# '19.06.15

ス ラ ン プ	14.0cm
空 気 量	4.5%
塩 化 物 総 量	
コ ン ク リ ー ト 温 度	19℃
σ 7 圧 縮 強 度	25.4N/mm ²
σ 28 圧 縮 強 度	34.9N/mm ²

○ 製作供試体

供 試 体 製 作 回 数	1
残 数 量	30個
ロット番号(製造年月日)	'19.06.15
製 作 個 数	30個